


Informazioni tecniche
technical informations

Codice Code	Ø	Spessore Thickness	Tolleranza diametro Diameter Tolerance	Tolleranza spessore Thickness Tolerance
	mm			
K60TUB0015	15	1	±0,15	-0,10 / +0,15
K60TUB0018	18	1	±0,18	-0,10 / +0,15
K60TUB0022	22	1,2	±0,22	-0,12 / +0,18
K60TUB0028	28	1,2	±0,28	-0,12 / +0,18
K60TUB0035	35	1,5	±0,35	-0,15 / +0,23
K60TUB0042	42	1,5	±0,42	-0,15 / +0,23
K60TUB0054	54	1,5	±0,50	-0,15 / +0,23
K60TUB0076	76,1	2	±0,50	-0,20 / +0,30
K60TUB0088	88,9	2	±0,50	-0,20 / +0,30
K60TUB0008	108	2	±0,50	-0,20 / +0,30

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Idoneo per applicazione con raccordi pressfitting profilo "M"
- Realizzato in acciaio inossidabile austenitico altolegato al Cr-Ni-Mo secondo EN 10088 tipo 1.4404 (AISI 316L)
- Conforme alla UNI EN 10312 / UNI EN 10217-7
- Certificazione 3.1 secondo norma UNI EN 10204:2005
- Marcatura ad inchiostro: Produttore / Codice articolo / Materiale / Dimensioni / Batch di produzione (colata)
- Processi di realizzazione: formatura meccanica a freddo, saldatura, scordonatura, spazzolatura.

Rev. 1.3/2026 - 1/2

TABELLA APPLICAZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE	O-RING	PN esercizio (bar)	T esercizio °C
Acqua sanitaria e/o potabile, fredda, calda	EPDM ■	16	0° / +120°
Acqua addolcita, decarbonata, dissalata	EPDM ■	16	0° / +120°
Idranti antincendio / sprinkler sia a umido che a secco	EPDM ■	16	Ambiente
Raffrescamento e impianti criogenici	EPDM ■	16	-20° / +120°
Miscele con glicole (propilenico o etilenico) fino al 40%	EPDM ■	16	-20° / +100°
Miscele con glicole (propilenico o etilenico) >40%	FPM/FKM ■	16	-20° / +180°
Aria compressa	EPDM ■ FPM/FKM ■ (se residuo olio >5 mg/m3)	16	Ambiente
Gas inerti puri e secchi (Azoto, Argon, Elio, Anidride Carbonica, ecc)	EPDM ■	16	-20° / +120°
Gas inerti con possibili residui o vapori oleosi (Aria compressa lubrificata, gas inerti contaminati)	HNBR ■	16	-20° / +70°
Oli lubrificanti, gasolio e idrocarburi	FPM/FKM ■	12	-20° / +180°
Vapore secco	FPM/FKM ■	3	max +140°
Vuoto	EPDM ■	-0,8	Ambiente
Solare	FPM/FKM ■	6	-20° / +180°
Altre applicazioni industriali (previa conferma da parte di K Press srl)	FPM/FKM ■	16	-20° / +180°

NON IDONEITÀ

Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo con:

- Gas metano / GPL
- Acque farmaceutiche, acque con purezza superiore all'acqua potabile
- Vapore saturo
- Tutto quanto non espressamente indicato come idoneo nella Tabella Applicazioni

Per maggiori informazioni su applicazioni diverse da quelle riportare nella presente scheda tecnica, si prega di contattare la nostra assistenza tecnica.