



Informazioni tecniche technical informations

Codice Code	Ø	Spessore Thickness	Tolleranza diametro Diameter Tolerance	Tolleranza spessore Thickness Tolerance
	mm			
K40TUB0015	15	1	±0,15	-0,10 / +0,15
K40TUB0018	18	1	±0,18	-0,10 / +0,15
K40TUB0022	22	1,2	±0,22	-0,12 / +0,18
K40TUB0028	28	1,2	±0,28	-0,12 / +0,18
K40TUB0035	35	1,5	±0,35	-0,15 / +0,23
K40TUB0042	42	1,5	±0,42	-0,15 / +0,23
K40TUB0054	54	1,5	±0,50	-0,15 / +0,23
K40TUB0076	76,1	2	±0,50	-0,20 / +0,30
K40TUB0088	88,9	2	±0,50	-0,20 / +0,30
K40TUB0008	108	2	±0,50	-0,20 / +0,30

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Idoneo per applicazione con raccordi pressfitting profilo "M"
- Realizzato in acciaio inossidabile austenitico al Cr-Ni secondo EN 10088 tipo 1.4301 (AISI 304)
- Conforme alla UNI EN 10312 / UNI EN 10217-7
- Certificazione 3.1 secondo norma UNI EN 10204:2005
- Marcatura ad inchiostro: Produttore / Codice articolo / Materiale / Dimensioni / Batch di produzione (colata)
- Processi di realizzazione: formatura meccanica a freddo, saldatura, scordonatura, spazzolatura.

Rev. 1.3/2026 - 1/2

TABELLA APPLICAZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE	O-RING	PN esercizio (bar)	T esercizio °C
Acqua (non potabile), fredda, calda	EPDM ■	16	0° / +120°
Acque tecniche, di servizio, raccolta acque piovane e tecniche	EPDM ■	16	0° / +120°
Idranti antincendio / sprinkler sia a umido che a secco	EPDM ■	16	Ambiente
Miscele con glicole (propilenico o etilenico) fino al 40% in circuiti chiusi	EPDM ■	16	-20° / +100°
Miscele con glicole (propilenico o etilenico) >40%	FPM/FKM ■	16	-20° / +180°
Aria compressa	EPDM ■ FPM/FKM ■ (se residuo olio >5 mg/m3)	16	Ambiente
Gas inerti puri e secchi (Azoto, Argon, Elio, Anidride Carbonica, ecc.)	EPDM ■	16	-20° / +120°
Solare	FPM/FKM ■	6	-20° / +180°
Vuoto	EPDM ■	-0,8	Ambiente
Oli lubrificanti, gasolio e idrocarburi	FPM/FKM ■	12	-20° / +120°

NON IDONEITÀ

Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo con:

- Acqua potabile
- Miscele con livello di cloruri >100 mg/l e/o di ambiente esterno con livello cloruri elevato
- Acque farmaceutiche, acque con purezza superiore all'acqua potabile
- Vapore saturo
- Tutto quanto non espressamente indicato come idoneo nella Tabella Applicazioni



Per maggiori informazioni su applicazioni diverse da quelle riportare nella presente scheda tecnica, si prega di contattare la nostra assistenza tecnica.